

BARNIZ UHS CRISTAL

Barniz de muy alto solido con gran resistencia a los agentes atmosféricos, impresionante efecto "Wet look" y gran nivelación en su aplicación.

PREPARACIÓN

Preparar y limpiar la superficie para obtener un acabado óptimo con este barniz. Desengrasar el sustrato trabajado con desengrasantes. Secar con un paño limpio y pasar atrapapolvo. Aplicar el color base y dejar secar bien antes de aplicar el barniz.

APLICACIÓN

Una vez que la capa de color está totalmente seca, aplicar una primera mano fina y cerrada. Tras esperar de 8 a 10 minutos de evaporación aplicar una segunda mano completa de acabado. Se recomienda usar pistola con pico fluido 1,2 - 1,3 mm.



2:1
CAT72001



Pot life 90'



CF4 20-21"



50-60µc



0-5%
1,2-1,3 mm



Flash off 8-10'



120'



Dust free 40'



25' a 60°



50-60µ



12-15'

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Incoloro
Densidad 20°	0,99-+0,1
Aplicación	Pulverización
Brillo	100%
Repintabilidad	8 horas
Sólidos peso	57,25%
VOC	VOC 2004/42/IIB (d) (420) 410

ALMACENAJE

Guardar en un lugar fresco y ventilado con una temperatura comprendida entre 10° y 35°. Cerrar muy bien los envases. Tiempo de vida un año desde su fabricación. El exceso de capas y las variaciones de temperaturas, pueden afectar al brillo del acabado.